

Descrizione : questa pellicola incolore forma una membrana solidale che mantiene in posizione il vetro evitando che vada in frantumi in caso d'esplosione.

Utilizzo : per proteggere qualsiasi luogo pubblico : scuole, ospedali, palestre, siti classificati "SEVESO", gruppi di stoccaggio, sale d'informatica, etc.

Modalità d'applicazione SEC 054 : lato interno, con acqua saponosa.

Modalità d'applicazione SEC 054 X : lato esterno, con acqua saponosa.

Manutenzione della vetrata : soluzione a base di acqua saponosa, 30 giorni dopo la posa. Evitare l'uso di detergenti che potrebbero rigare la pellicola.

Durata SEC 054 : da 15 a 20 anni in caso di applicazione verticale in Europa centrale.

Durata SEC 054 X : da 5 a 8 anni in caso di applicazione verticale in Europa centrale.

Magazzinaggio : 2 anni dalla data di consegna. La pellicola dovrà essere conservata lontano dall'umidità eccessiva e dalla luce solare diretta, ad una temperatura inferiore a 38°C.

Osservazioni importanti : la superficie da attaccare deve essere priva di polvere, grasso o qualsiasi altro agente contaminante. Alcuni materiali come il policarbonato possono creare dei problemi di bolle. E' quindi consigliabile un test di compatibilità.

| | |
|-------------------------------|---|
| Supporto | Poliestere 100 micron |
| Adesivo | Acrilico Polimero 25 gr/m ² |
| Colore | Incolore |
| Protettore | Poliestere siliconato 23 micron |
| Carico alla rottura | 17 daN/cm |
| Elongazione | 100 % |
| Applicazione SEC 054 | Interna |
| Applicazione SEC 054 X | Esterna |
| Riflessione energia solare | 9 % |
| Assorbimento energia solare | 7 % |
| Trasmissione energia solare | 84 % |
| Trasmissione luce visibile | 89 % |
| Riflessione luce visibile | 9 % |
| Trasmissione degli U.V. | 5 % |
| Resistenza alla temperatura | da -20°C a 80°C |
| Temperatura dell'applicazione | Minimo 5°C |
| Dimensioni | 1.52 m x 2.5 m |
| | 1.52 m x 10 m |
| | 1.52 m x 30 m |

Classificazione al fuoco

M1

Classificazione agli urti

**NFP
78406**

Allo scopo di migliorare incessantemente le nostre produzioni, vi preghiamo di tener conto che potremo, senza preavviso, modificare i colori e i metodi di fabbricazione dei nostri prodotti.

Raccomandiamo i nostri utenti di assicurarsi che tutte le specifiche e le conformità di posa siano corrette prima di applicare il nostro prodotto.

